

Pevnostné triedy obyčajného a ťažkého betónu v tlaku

TABUĽKA 9

Pevnostná trieda v tlaku	Minimálna charakteristická pevnosť	
	válcová $f_{ck,cyl}$ (N.mm ⁻²)	kocková $f_{ck,cube}$ (N.mm ⁻²)
C 8/10	8	10
C 12/15	12	15
C 16/20	16	20
C 20/25	20	25
C 25/30	25	30
C 30/37	30	37
C 35/45	35	45
C 40/50	40	50
C 45/55	45	55
C 50/60	50	60
C 55/67	55	67
C 60/75	60	75
C 70/85	70	85
C 80/95	80	95
C 90/105	90	105
C 100/115	100	115